

# PANTARHEO VMA 35 - VP 2451

Položka č. 0739

**Stabilizátor pro beton podle EN 934-2**

## OBLASTI POUŽITÍ

PANTARHEO VMA 35 - VP 2451 je stabilizátor určený zejména pro výrobu hutného strukturovaného betonu a lehkého betonu.

Vysoce kvalitní výrobek se používá ke stabilizaci struktury zrna a ke snížení segregáčních tendencí v měkkém betonu.

PANTARHEO VMA 35 - VP 2451 zajišťuje cílevědomou výrobu betonu s velmi měkkou konzistencí a je obzvláště vhodný pro výrobu samozhutnitelného betonu.

## DÁVKOVÁNÍ

Obvykle se dávkování pohybuje v rozmezí 0,2 - 2,0 % hm. obsahu cementu.

## PRINCIP FUNGOVÁNÍ

PANTARHEO VMA 35 - VP 2451 zlepšuje schopnost malty a betonu zadržovat vodu.

PANTARHEO VMA 35 - VP 2451 dodává měkkému betonu určitou tixotropii, která se po působení vnějších sil okamžitě sníží. Tokové vlastnosti betonu jsou ovlivněny jen nevýznamně.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Homogenita	homogenní
Barva	Žlutavý
Stát	kapalina
Hustota	1,00 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH	7.5 ± 1
Obsah chloridů	bez chloridů podle normy BS EN 934-2
Obsah alkálií (ekvivalent Na <sub>2</sub> O)	< 8,5 % hmot.
Zpracovatelnost	od +1 °C
Doba skladování	při správném skladování přibližně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Skladujte pod krytem, mimo dosah přímého slunečního světla a chraňte před extrémními teplotami.

## INDIKACE PRO ZPRACOVÁNÍ

---

PANTARHEO VMA 35 - VP 2451 se přidává buď do vody, nebo do předem namíchaného betonu.

Pro doporučenou dobu míchání platí definice a předpisy normy EN 206-1.

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

## BALENÍ

---

- 30 l plechovka
- 200 l sud
- Kontejner o objemu 1000 l
- volně ložené podle hromadných dodávek

## POZNÁMKY

---

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a principy jeho fungování za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají žádný vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují tak ani záruku ohledně vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro určitý účel, ani úplný návod k použití. Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývá z nich žádná odpovědnost ani právní požadavek.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 11. dubna 2022

**PŘED POUŽITÍM PŘÍMĚSI DO BETONU JE NUTNÉ PROVÉST ZKOUŠKY VHODNOSTI A PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY!**