

PANTARHIT® RC872 (FM)

Položka č. 8205

Vysoce účinný superplastifikátor podle EN 934-2 pro betony s dlouhou dobou zpracovatelnosti.

Vhodné také jako plastifikátor betonu PANTARHIT® RC872 (BV)

OBLASTI POUŽITÍ

PANTARHIT® RC872 (FM) je vysoce účinný superplastifikátor s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Je určen pro výrobu transportbetonu, který vyžaduje působení v náročných podmínkách, např. vysoké teploty betonu a vzduchu, dlouhé dopravní vzdálenosti nebo náročné cementy či kamenivo.

Speciální konfigurace polymerů udržujících zpracovatelnost umožňuje vysoké udržení zpracovatelnosti a dokáže oddálit vlastnosti tuhnutí betonu.

Kromě toho PANTARHIT® RC872 (FM) umožňuje výrobu betonu šetrného ke zpracování: mokřý beton má nízkou viskozitu, je šetrný k hlazení a vykazuje dobrou čerpatelnost.

PANTARHIT® RC872 (FM) může snížit energii zhutňování betonu. Výrobci betonu, zhotovitelé a aplikátoři tak mohou dosáhnout ekonomického a technického přínosu.

DÁVKOVÁNÍ

Doporučené dávkování se pohybuje v rozmezí 0,2 - 3,0 % hm. obsahu cementu; odpovídá 2-29 ml na kg cementu.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

PANTARHIT® RC872 (FM) výrazně zlepšuje disperzi cementu v betonu. Tato vlastnost umožňuje vytvoření homogenní a nízkoviskózní cementové pasty, která zajišťuje lepší zpracovatelnost a usnadňuje hutnění betonu.

Jeho speciální konstrukce účelně prodlužuje dobu zpracování a splňuje speciální požadavky náročné pro průmysl transportbetonu.

TECHNICKÁ DATA

Homogenita	homogenní
Barva	světle žlutá
Stát	kapalina
Hustota	1,03 ± 0,02 g/cm ³
Hodnota pH	4.0 ± 1.0
Obsah chloridů	< 0,10 % hmot.
Obsah alkálií (ekvivalent Na ₂ O)	< 8,5 % hmot.
Zpracovatelnost	od +1 °C
Doba skladování	při správném skladování přibližně 1 rok od data výroby.
Podmínky skladování	Uchovávejte v neotevřeném, původním uzavřeném obalu při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

ZPRACOVÁNÍ INDIKACE

PANTARHIT® RC872 (FM) by se měl přidávat do hotové betonové směsi.

Doba míchání musí být v souladu s předpisy definovanými v normách EN 206-1 a DIN EN 1045-2.

U autodomíchávače by doba opětovného míchání po hlavním procesu míchání neměla být kratší než 1 min/m³ a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ

30 l kanistr
200 lbarrel
1000 l kontejner
- volně ložené podle hromadných dodávek

POZNÁMKY

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a zásady jeho provozu za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají žádný vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují záruku na vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro určitý účel, ani úplný návod k použití. Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývají z nich žádné závazky ani právní požadavky.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 27. března 2023

PŘED APLIKACÍ PŘÍSADEY DO BETONU JSOU NUTNÉ PROVOZNÍ ZKOUŠKY!