

## Ha-Be Color Kobaltblau

**Tekutá barva podle EN 12878 pro barvení betonu na modro**

### OBLASTI POUŽITÍ

Ha-Be Color Kobaltblau je pigmentová suspenze na bázi kobaltu pro barvení cementu a stavebních materiálů vázaných na vápno na modro.

Suspenze připravená k použití homogenně zabarvuje strukturu betonu a umožňuje snadnou distribuci pigmentu v betonové směsi. Tento proces zajišťuje rovnoměrné a reprodukovatelné barevné schéma s intenzivním barevným leskem.

Ha-Be Color Kobaltblau se používá zejména při výrobě dlažebních kostek, palisád, protihlukových stěn, betonových prefabrikátů a všech ostatních cementem vázaných stavebních prvků.

### DÁVKOVÁNÍ

Doporučené dávkování: 4 - 8 hmotnostních procent obsahu pojiva

Doporučuje se používat bílý cement.

### PRACOVNÍ PRINCIPLE

Ha-Be Color Kobaltblau se vyrábí speciálním dispergačním procesem, který zajišťuje optimální rozložení pigmentu v kaši a vede k homogennímu a intenzivnímu zabarvení betonu.

Barva Ha-Be Color Kobaltblau je odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření a chemickým vlivům.

### TECHNICKÁ DATA

Homogenita	homogenní, před použitím promíchejte nebo nechte cirkulovat.
Barva	modrá
Stát	kapalina
Hustota	1,62 - 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH	9,0 ± 2,0
Obsah chloridů	< 0,10 % hm.
Zpracovatelnost	od +1 °C
Doba skladování	cca 6 měsíců od data výroby při správném skladování.
Podmínky skladování	Skladujte pod krytem, mimo přímého slunečního světla a ochrana před extrémní teploty.

## ZPRACOVÁNÍ INDIKACE

---

Barva Ha-Be Color Kobaltblau by měla být homogennizována jakoukoli vhodnou metodou. Před prvním použitím výrobku a po uplynutí nerušené doby se doporučuje míchání nebo cirkulace.

Barva Ha-Be Color Kobaltblau by se měla přidat do suché směsi písku a štěrku před přidáním cementu a vody.

Měla by být dodržena doba míchání za sucha přibližně 25-40 sekund.

**Poznámka: Změny v druhu cementu, poměru vody a cementu atd. mohou vést k barevným odchylkám betonu.**

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

## BALENÍ

---

30 l kanistr  
200 l sud  
1000 l kontejner

## OCHRANA PROTI MRAZU

---

Na přání dodáváme barevné kaše Ha-Be s přídavkem nemrznoucí směsi. Kejšda je odolná vůči mrazu až do teploty přibližně -8 °C.

## POZNÁMKY

---

Tyto informace popisují možnosti použití a zpracování výrobku a zásady jeho provozu za běžných podmínek. Uvedené údaje nemají vliv na další použití a zpracování, zejména ve spojení s jinými stavebními materiály, a nepředstavují záruku na vlastnosti výrobku nebo jeho vhodnost pro určitý účel, ani úplný návod k použití. Tyto informace, jakákoli jiná doporučení nebo ústní rady nejsou závazné a nevyplývají z nich žádné závazky ani právní požadavky.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji je platný nejnovější technický list, který bude dodán na vyžádání. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

Vydání: 28. března 2023

**PŘED APLIKACÍ PŘÍMĚSI DO BETONU JSOU NUTNÉ PROVOZNÍ ZKOUŠKY!**